Tutex Backlit UV FR 175 g

Cechy

- **Idealne właściwości do podświetlania**
- **Intensywne kolory wydruku**
- **Certyfikat niepalności B1**
- **Materiał dedykowany do zastosowań wewnętrznych**

x	Sublimacja transferowa**
x	Sublimacja bezpośrednia
x	Latex
√	UV

Dane techniczne

OPIS	SPECYFIKACJA	NORMA
Gramatura	175 g/m^2	DIN EN ISO 2286-2
Materiał	100% tkanina poliestrowa PES	DIN 60001
Włókno bazowe	165*2 × 165*2 dtex	DIN EN ISO 2060
Stopień bieli (CIE/D65)	>150	AATCC 148-1989
Współczynnik przepuszczania światła	(45±5)%	ANSI PH2.19, 19, ISO 5/2
Klasyfikacja ogniowa	DIN 4102 - B1 / NFPA-701	DIN 4102-1-B1, NFPA 701 Test 1
Szerokość maks.	do 3,20 m	DIN EN ISO 3759, ASTM D751-2006
Długość standardowa nawoju	50 m	DIN EN ISO 3759, ASTM D751-2006
Technologia zadruku	UV na stronie powleczonej akrylem **ważne: zadruk w technice sublimacji transferowej jest dopuszczalny na stronie niepowleczonej, należy wykonać testy i zweryfikować wysokość optymalnej temperatury w celu uniknięcia klejenia się materiału do kalandra oraz zweryfikować kompatybilność mediów z maszyną i materiałami eksploatacyjnymi.	
Zastosowanie	reklama podświetlana, kasetony z tylną ekspozycją światła, systemy wystawiennicze, aplikacje w ramach	

Należy pamiętać, że powyższe informacje techniczne służą do celów informacyjnych i firma Tuplex zastrzega sobie prawo do ich zmiany w dowolnej chwili. Zmiany te mogą nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia.