

I. Wprowadzenie

Niniejszy raport definiuje klasyfikację przypisaną do „Lac 920” (tak jak opisane przez zleceniodawcę) zgodnie z trybami pracy podanymi w normie EN 13501-1:2007

KLASYFIKACJA REAKCJI NA OGIEŃ ZGODNIE

Z NORMĄ EN 13501-1:2007

Zleceniodawca: DICKSON SAINT CLAIR

415, avenue de Savoie

38110 Saint Clair de la Tour

Opracowana przez: IFTH

Avenue Guy de Collongue

69134 ECULLY CEDEX – FRANCE

Numer notyfikowanego laboratorium: 0072

Numer raportu klasyfikacji : Nr 12-02267 L

Numer emisji : 1

Data emisji: 11 lipca 2012

Niniejszy raport klasyfikacji zawiera cztery strony i może być używany lub powielany tylko w całości.

Ten raport klasyfikacji zaświadcza jedynie cechy charakterystyczne próbki poddanej badaniom i nie przesądza o cechach charakterystycznych wyrobów pokrewnych. Nie stanowi zatem zaświadczenia wyrobów w rozumieniu artykułu L.115-27 kodeksu konsumpcji i ustawy z dnia 3 czerwca 1994.

Warunki ogólne: ART. 1: wszystkie wnioski dotyczące prób lub badań muszą być przedstawiane w formie pisemnej. Muszą wskazywać precyzyjnie: nazwę i adres zleceniodawcy, liczbę, naturę, określenie i referencje przedłożonych próbek, cel zleconej pracy. ART.2 Zlecenia są klasyfikowane w kolejności ich otrzymania i przedsięwzięte prace również w tym samym porządku. W pilnym przypadku, praca będzie mogła być wykonana w trybie priorytetowym. W takim przypadku, INSTITUT FRANCAIS TEXTILE – HABILLEMENT będzie mógł podnieść aktualną cenę jaką zleceniodawca pozna i zaakceptuje. ART.3 Raporty z obserwacji są ważne tylko dla przedłożonych Instytutowi próbek : poświadczenie może być przedłożone zleceniodawcy, zaopatrzone w pieczętkę Instytutu Francuskiego Textile- Habillement i załączone do raportu. ART.4 - INSTITUT FRANCAIS TEXTILE – HABILLEMENT nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za różne interpretacje i użycie, które mogłyby być dokonane na podstawie raportów i obserwacji. Z drugiej strony, używanie nazwy INSTITUT FRANCAIS TEXTILE – HABILLEMENT jest podporządkowane uprzedniej umowie i zapisane w ogólnej dyrektywie INSTITUT FRANCAIS TEXTILE – HABILLEMENT jakiego dotyczy. ART.5 – nie zużyta część próbek jest przechowywana w czasie przynajmniej trzech miesięcy licząc od daty raportu, wyjątek stanowią materiały lub produkty podatne na zmiany. ART.6 – płatność za prace musi być wykonana gotówką netto bez skonta.

Dyrekcja Regionalna Rhone-Alpes PACA

Avenue Guy de Collongue – 69134 ECULLY CEDEX

Tel : (+33) (0)4 72 86 16 00 – Fax : (+33) (0) 4 78 43 39 66

SIRET : 433 430 832 00017

2. Opis produktu

2.1. Informacje ogólne:

Produkt „Lac 920” (wg opisu zlecniodawcy) jest zdefiniowany jako napięty sufit zgodnie z normą EN 14716: 2004.

2.2. Opis produktu:

Produkt „Lac 920” (wg opisu zlecniodawcy), jest opisany poniżej lub w raportach z prób dostarczonych w celu poparcia klasyfikacji podanej w punkcie 3.1.

Tkanina złożona ze splotu 100% poliestru z powłoką PCV uplastycznioną dwustronnie i trudno zapalną w masie, lakier akrylowy.

Masa powierzchniowa nominalna: 900 g/m²

Grubość nominalna: 0.72mm

Kolor: biały, szary, beżowy

3. Raport z próby i wyniki próby wspierające klasyfikację.

3.1. Raporty z próby:

Nazwa laboratorium	Nazwa zlecniodawcy	Numer raportu z próby	Metody próby
IFTH Avenue Guy de Collongue 69134 ECULLY Cedex FRANCE	Dickson Saint Clair 415, avenue de Savoie 38110 Saint Clair de la Tour FRANCE	Nr 12-02267 L	EN ISO 11925-2 :2002 EN 13823 : 2002

3.2 Wyniki z próby :

Metoda próby	Parametr	Liczba prób	Wyniki	
			Parametr ciągły	Parametr zgodności
EN ISO 11925-2 Zastosowanie na krawędzi Czas ekspozycji : 30sek.	FS $\leq$ 150m w 60sek.	6	/	ZGODNY
	Zapłon papieru		/	/
EN 13823**	FIGRA 0.2 MJ (w/s)	3	0	/
	FIGRA 0.4 MJ (w/s)		0	/
	THR 600 (MJ)		0.7	/
	LFS		/	Nie osiągnięto
	SMOGRA (m2/s2) TPS 600s(m2)		63.3 117.9	/ /
	LDP f<10s LDP f>10s		/ /	BRAK BRAK

*Próbka badana bez podłoża

**ułożenie na metalowej ramie z otworem wentylacyjnym o szerokości 80 mm z tyłu próbki zgodnie z rozdziałem 4.1.1.3-b normy EN 14716:2004, boki oddalone od kąta, a przestrzenie usytuowane za każdym skrzydłem zostają otwarte na lewą stronę.

4. Klasyfikacja i dziedzina zastosowania bezpośredniego:**4.1. Referencja klasyfikacji**

Niniejsza klasyfikacja została wykonana zgodnie z normą EN 13501-1:2007 + A1:2009

4.2. Klasyfikacja

Produkt „Lac 920” został sklasyfikowany w zależności od reakcji na ogień jako : B

Klasyfikacja dodatkowa w stosunku do wydzielania dymu to : s 2

Klasyfikacja dodatkowa w stosunku do kapiących kropelek / cząstek to: d 0

Format klasyfikacji reakcji na ogień dla produktów konstrukcji, za wyjątkiem podłogi to:

Reakcja na ogień	Wydzielanie dymu	Kapiące kropelki
B	S 2	d 0
KLASYFIKACJA REAKCJI NA OGIEŃ : B –s2 –d0		

4-3 Dziedzina zastosowania:

Niniejsza klasyfikacja jest ważna dla następujących parametrów produktu:

Skład: tkanina złożona ze splotu 100% poliestru z powłoką PCV uplastycznioną dwustronnie i trudno zapalną w masie

Nominalna masa powierzchniowa: 900 g/m²

Grubość nominalna : 0.72 mm

Kolor : różne

Klasyfikacja jest ważna dla następujących warunków końcowego użycia:

Sufity napinane zamontowane w przestrzeni powietrznej.

5. Ograniczenie:

Niniejszy dokument klasyfikacji nie stanowi świadectwa homologacji ani poświadczenia produktu. Laboratorium prób nie odgrywało żadnej roli w pobieraniu próbek dla badania, chociaż zachowuje właściwe referencje, dostarczone przez producenta, aby zapewnić identyfikowalność próbek poddanych badaniu.

Raport	Oznaczenie	Podpis *	Data
Przygotowane przez:	Cedric Rossard Kierownik Produktu Ogień – UAP IFTH		11 lipca 2012
Zweryfikowane przez:	Jean-Marc ORAISON Kierownik Produktu Ogień - IFTH		11 lipca 2012
• dla oraz w imieniu IFTH			