

KARTA TECHNICZNA

LAC 650 SL

ZASTOSOWANIE

Hale / namioty okolicznościowe
Architektura demontowalna
Ściany namiotów



M 2 / B1

OPIS PRODUKTU

SZEROKOŚĆ	250 cm i /lub 300 cm
WAGA	680 g/m ²
NOŚNIK	poliester wysokiej odporności 1100 dTex
POWŁOKA	PCV wielowarstwowy, system LOWICK® Ochrona AntyUV i grzybobójcza
WYKOŃCZENIE	lakier dwustronny CLEANGARD®
KOLOR	gama kolorów

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

ODPORNOŚĆ NA PEKNIĘCIE	230/220 daN	NF EN ISO 1421
ODPORNOŚĆ NA ROZDARCIE	35/25 daN	DIN 53363
PRZYCZEPNOŚĆ	8 daN/5cm	NF EN ISO 2411
ODPORNOŚĆ NA ZIMNO	-30°C (-22°F)	NF EN 1876-2
ODPORNOŚĆ NA CIEPŁO	+70°C (+158°F)	Czas trw.testu 24 h
TRUDNOPALNOŚĆ	M2	PV N° JO50331 –CEMATE/1
	B1	PV No PZ 3.1/09-051
	BS	PV No 24636/1

Dickson Saint Clair rezerwuje sobie prawo modyfikacji charakterystyki w interesie produktu.
Informacje techniczne zawarte w charakterystyce są wartościami średnimi, z tolerancją +/- 10 %.



415 avenue de Savoie – 38 357 La Tour du Pin Cedex – FRANCE
Tél. 33 (0)4 74 83 51 00 – Fax 33 (0)4 74 83 51 01

www.dickson-coatings.com