

I. Wprowadzenie

Obecny raport definiuje klasyfikację przypisaną do „Lac 650 SL” (tak jak opisane przez zlecniodawcę) zgodnie z trybami pracy podanymi w normie EN 13501-1:2007

KLASYFIKACJA REAKCJI NA OGIEŃ ZGODNIE Z EN 13501-1:2007

Zlecniodawca:	DICKSON SAINT CLAIR 415, avenue de Savoie 38110 Saint Clair de la Tour
Opracowana przez:	IFTH Avenue Guy de Collongue 69134 ECULLY CEDEX – FRANCE
Numer notyfikowanego laboratorium:	0072
Numer raportu klasyfikacji :	LYC-11-1987 L
Data emisji:	27/05/2011

Ten raport klasyfikacji zawiera 3 strony i może być używany lub powielany tylko w całości.

Ten raport klasyfikacji zaświadcza jedynie cechy charakterystyczne próbek poddanej badaniom i nie przesądza o cechach charakterystycznych wyrobów pokrewnych. Nie stanowi zatem zaświadczenia wyrobów w rozumieniu artykułu L.115-27 kodeksu konsumpcji i ustawy z dnia 3 czerwca 1994.

Warunki ogólne: ART. 1: wszystkie wnioski dotyczące prób lub badań muszą być przedstawiane w formie pisemnej. Muszą wskazywać precyzyjnie: nazwę i adres zlecniodawcy, liczbę, naturę, określenie i referencje przedłożonych próbek, cel zleconej pracy. ART.2 Zlecenia są klasyfikowane w kolejności ich otrzymania i przedsięwzięte prace również w tym samym porządku. W pilnym przypadku, praca będzie mogła być wykonana w trybie priorytetowym. W takim przypadku, INSTITUT FRANCAIS TEXTILE – HABILLEMENT będzie mógł podnieść aktualną cenę jaką zlecniodawca jest pozna i zaakceptuje. ART.3 Raporty z obserwacji są ważne tylko dla przedłożonych Instytutowi próbek : poświadczenie może być przedłożone zlecniodawcy, zaopatrzone w pieczętę Instytutu Francuskiego Textile- Habillement i załączone do raportu. ART.4 - INSTITUT FRANCAIS TEXTILE – HABILLEMENT nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za różne interpretacje i użycie które mogłyby być zrobione na podstawie raportów i obserwacji. Z drugiej strony, używanie nazwy INSTITUT FRANCAIS TEXTILE – HABILLEMENT jest podporządkowane uprzedniej umowie i zapisane w ogólnej dyrektywie INSTITUT FRANCAIS TEXTILE – HABILLEMENT jakiego dotyczy. ART.5 – nie zużyta część próbek jest przechowywana w czasie przynajmniej trzech miesięcy licząc od daty raportu, wyjątek stanowią materiały lub produkty podatne na zmiany. ART.6 – płatność za prace musi być wykonana gotówką netto bez skonta.

Dyrekcja Regionalna Rhone-Alpes PACA
Avenue Guy de Collongue – 69134 ECULLY CEDEX
Tel : (+33) (0)4 72 86 16 00 – Fax : (+33) (0) 4 78 43 39 66
SIRET : 433 430 832 00017

Lyc-11-1987 L

2. Opis produktu

2.1. Natura i zastosowanie ostatecznego użycia:

Produkt „Lac 650 SL” (jak opisane przez zlecniodawcę) jest zdefiniowany jako napinany sufit/strop przeznaczony do trzymania pod naciągami na obrzeżach poprzez system umocowań pozwalający na demontaż i ponowny montaż, tak jak opisane w normie EN 14716: 2004.

2.2. Opis produktu:

Produkt „Lac 650 SL” (jak opisane przez zlecniodawcę), jest opisane poniżej lub w raportach z prób dostarczonych w oparciu o szczegółową klasyfikację w punkcie 3.1.

Tkanina złożona ze splotu 100% poliestru z powłoką PCV uplastycznioną i trudno zapalną w masie.

Masa powierzchniowa nominalna: 680 g/m²

Grubość nominalna: 0.520 mm

Kolor: biały, jasno szary i niebieski

3. Raport z próby i rezultaty próby w oparciu o tę klasyfikację.

3.1. Raporty z próby:

Nazwa laboratorium	Nazwa zlecniodawcy	Numer raportu z próby	Metody próby
IFTH Avenue Guy de Collongue 69134 ECULLY Cedex FRANCE	Dickson Saint Clair 415, avenue de Savoie 38110 Saint Clair de la Tour	LYC -11-1987	EN ISO 11925 :2002 EN 13823 : 2002

3.2 Rezultaty z próby :

Metoda próby	Parametr	Liczba prób	Rezultaty	
			Parametr ciągły Średnia (m)	Parametr zgodność
EN ISO 11925-2 Zastosowanie od strony Ekspozycja 30sek. Kropelki/ cząstki zapalone	FS ≤ 150m w ciągu 60sek.	6	/	zgodny
	Zapalenie papierowego filtru		/	nie
EN 13823*	FIGRA _{0.2 MJ} (w/s)	3	0	/
	FIGRA _{0.4 MJ} (w/s)		0	/
	THR ₆₀₀ (MJ)		0.5	/
	LFS _{strona}		/	nie osiągnięte
	SMOGR _A (m ² /s ²)		77.92	/
	TPS _{600s} (m ²)		110.8	/
	LDP _{t<10s}		/	NIE
	LDP _{t>10s}		/	NIE

*ułożenie na metalowej ramie z jamą wentylacyjną o szerokości 80 mm z tyłu próbki zgodnie z rozdziałem 4.1.1.3-b normy EN 14716:2004, boki oddalone od kąta, a przestrzeń usytuowane za każdym skrzydłem zostają otwarte.

LYC -11 – 1987

4. Klasyfikacja i dziedzina zastosowania bezpośredniego:

4.1. Referencja klasyfikacji

Obecna klasyfikacja została wykonana zgodnie z EN 13501-1:2007

4.2. Klasyfikacja

Produkt „Lac 650 SL” (jak opisano przez zleceniodawcę) został sklasyfikowany w zależności od jego zachowania na ogień : **B**

Klasyfikacja dodatkowa w relacji z wydzielaniem dymu to : **s 2**

Klasyfikacja dodatkowa w relacji z kropelkami / zapalonymi cząstkami to: **d 0**

Format klasyfikacji reakcji na ogień dla produktów konstrukcji, za wyjątkiem pokryć podłoga i produktów izolacji termicznej dla liniowych zachowań to:

Zachowanie na ogień		Produkcja dymu			Kropelki/zapalone cząstki	
B	-	s	2	-	d	0

Klasyfikacja reakcji na ogień: B –s2 –d0

4-3 Dziedzina zastosowania:

Obecna klasyfikacja jest ważna dla następujących parametrów związanych z produktem:

Skład: tkanina składająca się ze splotu 100% poliester z powłoką PCV uplastycznioną i trudno zapalną w masie.

Nominalna masa powierzchniowa: 680 g/m²

Grubość nominalna : 0.520 mm

Kolor : wszystkie kolory

Klasyfikacja jest ważna dla następujących warunków końcowego użycia:

Napinane sufity/stropy zamontowane w przestrzeni powietrznej.

5. Ograniczenie

Obecny dokument klasyfikacji nie jest aprobatą ani certyfikatem typu produktu.

Laboratorium prób nie odgrywało żadnej roli w pobieraniu próbek dla badania, chociaż zachowuje właściwe referencje, dostarczone przez producenta, aby zapewnić identyfikowalność próbek poddanych badaniu.

Raport	Oznaczenie	Podpis	data
Przygotowane przez:	Jean-Marc ORAISON Kierownik Laboratorium Ogień - IFTH		27 maj 2011
Zweryfikowane przez:	Jacques-Herve LEVY Dyrektor Regionalny Rhone-Alpes PACA - IFTH		27 maj 2011